

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

IZOMAX® S 420

Məhsul haqqında

IZOMAX® S 420 - silan-siloksan əsaslı, tikinti elementlərinin səthlərinə nüfuz edərək su itələyici xüsusiyyət qazandıran, tətbiq edilən səthin rəngini dəyişdirməyən emprenye izolyasiya materialıdır.

Məhsul kodu: 204.20014

İstifadə sahələri

- Xarici yer döşəmələrində;
- Mərmər, qranit kimi az əmici olan səthlərdə;
- Ağlay daşı, kərpic, qazbeton, traverten kimi əmici olan səthlərdə;
- Tarixi abidələrin atmosfer təsirlərinə qarşı qorunmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Yüksək nüfuzetmə xüsusiyyətinə sahib, emprenye materialıdır.
- Tətbiq olunduğu səthin görünüsünü dəyişdirmədən və film təbəqəsi yaratmadan qorunmasına təmin edir.
- Tikinti elementlərinin su əmmə qabiliyyətini yox edərək atmosferin yaradacağı neqativ təsirlərə qarşı qoruyur.
- Qələvilərə və UB şüalara qarşı davamlıdır.
- Buxarı keçirmə qabiliyyətinə sahibdir.
- Tikinti elementlərinin quru qalmasını təmin edərək, istilik itkilərini və isinmə xərclərini azaldır.
- Tərkibində solvent yoxdur.

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Silan-siloksan
Rəngi	Ağ
pH	7.2
Sıxlığı	0.90 kq/lt
Tətbiq olunacaq səthin temperaturu	+5°C +25°C
Xidmət temperaturu	-20°C +80°C

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

IZOMAX® S 420

Quruma müddəti

24 saat

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması

Tətbiq olunacaq səthin sağlam, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth, yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ, pas, qatı sürtkü yağı və parafin qalıqlarından təmizlənməli və səthdə artıq qırıntılar olmamalıdır. IZOMAX® S 420 minimum iki qat tətbiq olunmalıdır. İlk qat tətbiqində, maksimum penetrasyon əldə etmək üçün quru səthlərə uyğun rulon, fırça və ya püskürtmə aparatı ilə tətbiq olunmalıdır. təxminən 4 saat sonra ikinci qat tətbiqə başlanılmalıdır. Maksimum qorumanı təmin etmək üçün, çox əmici və məsaməli olan səthlərdə əlavə bir qat daha tətbiq olunması məqsədə uyğundur. Donmuş, əriyən və ya 24 saat ərzində donmaq təhlükəsi olan sahələrdə tətbiq olunmamalıdır. Birbaşa günəş şüaları altında, güclü külək və yağışlı hava şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır.

Qablaşdırma

IZOMAX® S 420 istifadəyə hazırdır. Heç bir şəkildə su əlavə edilməməlidir.

Sərfiyyat

Təvsiyə olunan istifadə miqdarı minimum 0.6 Kq/m² -dir. Səthin əmiciliyinə və məsaməsinə görə sərfiyyat miqdarı dəyişə bilər.

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiq edilmədən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar dərhal su ilə təmizlənməlidir. Bərkiyən materialı təmizləmək üçün solvent istifadə edilməlidir.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal qablaşdırmada birbaşa günəş şüalarının təsirindən qoruyaraq, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunaraq saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

IZOMAX® S 420

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Kürlənmiş materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.



KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10 , +994 12 347 10 10