

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX[®] SL 220 FLEX

Məhsul haqqında

FLOMAX[®] SL 220 FLEX - sement və akrilik əsaslı, polad lifli, iki komponentli, sənayə tipli öz-özünə yayıla bilən (self-leveling) döşəmə düzəltmə materialıdır.

Məhsul kodu: 204.50003

İstifadə sahələri

- Fabrik, sənayə və anbar döşəmələrində
- Avtomobil dayanacaqları, qaraj və yollarda
- Yükləmə platformalarında
- Kauçuk təkərli maşın hərəkətlərinin olduğu yerlərdə
- Aşınmış və köhnəlmiş sənaye döşəmələrinin düzəldilməsində

Üstünlükləri

- Düz səthə malikdir
- Asan və sürətlə tətbiq olunur
- 4-8 mm qalınlıqda tətbiq oluna bilər
- Aşınma və təzyiq müqaviməti yüksəkdir
- Tozsuz, möhkəm və uzun ömürlüdür
- Səthdə mükəmməl adersans əmələ gətirir
- Mexaniki zərbə və temperatur dəyişmələrindən təsirlənməz
- Donma və ərimə döngüsünə davamlıdır

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Kopolimer akrilik dispersiya, minerlar dolğular, silisium tütüsü, polad lif və xüsusi sement
Rəngi	Boz
Təzyiqə müqaviməti	
7 gün	13 N/mm ²
28 gün	21 N/mm ²
Əyilmə müqaviməti (28 gün)	8,8 N/mm ²
Qorpa müqaviməti (28 gün)	2,0 N/mm ²
Aşınma müqaviməti	
CS 17 diski (ağırlıq itkisi)	245 mq
H22 diski (ağırlıq itkisi)	301 mq
İstifadə müddəti	30 dəqiqə
Tam kürlənmə müddəti	24 saat
Üzərinə başqa material tətbiq	3 gün
Qarışımın sıxlığı	1,98 kg/lt
Piyada hərəkətinə açılma müddəti	48 saat

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SL 220 FLEX

Maşın hətəkətinə açılma müddəti	72 saat
---------------------------------	---------

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C-də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması

Tətbiq sahəsinin sağlam, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth, yarışmanı zəiflədəcək bütün yağ, boya, pas və parafin qalıqlarından təmizlənməlidir. Səthdə artıq qırıntılar olmamalı və səth nəmə doymuş olmalıdır. 24 saat ərzində donma təhlükəsi olan hava şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır. Səthdəki çatlardan və boşluqlardan iki gün əvvəlcədən uyğun olan TAMCRETE® təmir materialları ilə təmir edilməlidir. Birbaşa günəş şüaları altında və güclü külək şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır. Tətbiq olunacaq səthlər əvvəlcədən təzyiqli su və hava ilə təmizlənməlidir. İstifadə zamanı səthin əmiciliyini və hava qabarcıqlarını azaltmaq məqsədi ilə səth tətbiqdən 24 saat əvvəl FLOMAX® SL PRİMER astar materialı ilə ikiqat astarlanmalıdır. FLOMAX® SL 220 Flex qarışım nisbətində görə istifadəyə hazır səthlər üçün hazırlanmalıdır. Tətbiq olunacaq beton səthlərin müqaviməti, tip C20, ya da minimum 350 marka olmalı və səthlər ən azı 3 həftəlik olmalıdır. Səth betonunun qopma müqaviməti ən azı 1,5 N/mm² və səth temperaturu ən azı +10°C olmalıdır. 24 saat ərzində donma təhlükəsi olan hava şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır. Birbaşa günəş şüaları altında və güclü külək şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır.

Qarışığın hazırlanması

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba FLOMAX® SL 220 FLEX materialı yavaş-yavaş əlavə edilərək 400 - 600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, topalar həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə gözlədikdən sonra təkrar 1 dəqiqə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir. Sərtləşmiş qarışıqda təkrar olaraq su əlavə edərək istifadə etmək olmaz. Düzgün səthli bir döşəmə əldə etmək üçün kəsintisiz tətbiq gərəkir. Buna görə tətbiq sahəsinin böyüklüyünə görə, tətbiqin davamlılığını təmin edəcək şəkildə birdən çox qarışdırma qabı istifadə edilməli və hazırlanan qarışıqlar ardıcıl şəkildə zəminə tökülərək yayılmalıdır. Yayılmadan sonra kirpi rulon vasitəsi ilə materialın havası alınmalıdır.

Qeyd: Soyuq havalarda material tətbiq edilmədən 24 saat əvvəl isti bir şəraitdə saxlanılmalıdır.

Qarışım nisbəti

25 kq toz məhsul üçün	8 kg B komponent
--------------------------	------------------

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq əldə etmək üçün ~1,93 kq/m² toz məhsul.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SL 220 FLEX

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar dərhal su ilə təmizlənməlidir. Məhsul bərkidikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizlənmə bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Kürlənməmiş materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Net: 25 kq



KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10 , +994 12 347 10 10