

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Veberton Паробарьер (Parobaryer)

Описание продукции:

Veberton Parobaryer – двухслойная нетканая мембрана для пароизоляции стен, потолка и крыши

Предназначен для предотвращения проникновения влаги из помещений в теплоизоляционные материалы, а также несущие конструкции кровли и стен



Наименование показателя	VEBERTON Parobaryer B
Материал	Двухслойная пароизоляционная плёнка
Поверхностная плотность , г/м2, допустимое отклонение $\pm 10\%$	60
Площадь в рулоне , м2	75
Ширина рулона , м, допустимое отклонение $\pm 2\%$	1,6
Разрывная нагрузка , полосы 50x100 мм, Н/5 см, не менее	
- продольная	100
- поперечная	60
Относительное удлинение при разрыве , %	
- продольная	70-140
- поперечная	70-140
Соппротивление раздиру стержнем гвоздя , Н	
- продольная	112
- поперечная	112
Водоупорность , мм.вод.ст., не менее	2000
УФ-стабильность , месяц	3
Температурный диапазон применения (справочное значение), °C	-50...+80
Расчетный срок службы в условиях умеренной климатической зоны , лет	50
Широкая клеевая полоса , шт	1

Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ! При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.