

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Veberton Classic

Описание продукции:

Veberton Classic – супердиффузионная трехслойная мембрана для гидроизоляции и ветрозащиты

Применяется для гидроизоляции и ветрозащиты теплоизоляционного слоя кровельной конструкции, внешних конструкций стен



Наименование показателя	Veberton Classic AM
Материал	Супердиффузионная трехслойная мембрана
Поверхностная плотность , г/м2, допустимое отклонение $\pm 10\%$	100
Площадь в рулоне , м2	75
Ширина рулона , м, допустимое отклонение $\pm 2\%$	1,5
Разрывная нагрузка , полосы 50x100 мм, Н/5 см, не менее	
- продольная	180
- поперечная	115
Относительное удлинение при разрыве , %	
- продольная	30-70
- поперечная	60-110
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя , Н	
- продольная	100
- поперечная	100
Водоупорность , мм.вод.ст., не менее	1000
Водонепроницаемость , класс	W1
Паропроницаемость , г/(м2•24 ч)	650
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара S_d , м	0,026
УФ-стабильность , месяц	3
Температурный диапазон применения (справочное значение), °C	-50...+80
Расчетный срок службы в условиях умеренной климатической зоны , лет	50
Широкая клеевая полоса , шт	2

Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ! При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.