



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Паропроницаемые полотна и мембраны VELFORD A

Паро-гидроизоляционные плёнки VELFORD B,C,D

Наименование показателя	A	B	C	Д
Ширина, м допустимое отклонение, ±2%	1,6	1,6	1,6	1,5
Площадь, м²	35;70	35;70	35;70	35;70
Поверхностная плотность, г/м² , допустимое отклонение, ± 10%	40	40	50	70
Разрывная нагрузка, Н/5 см, не менее по длине/ширине	70/40	70/40	90/45	605/452
Удлинение при разрыве, % по длине/ширине	70-110	60-130	70÷140	15-30
Водоупорность, мм.вод.ст.,не менее	30	1200	1300	2000
Паропроницаемость, г/(м²•24 ч), не менее	1300	-		
Температурный диапазон, С	-50...+80			
Стабильность к УФ-облучению, месяц	3			