

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

### Megaflex НГ



#### Описание продукции:

Megaflex НГ – отражающий теплоизоляционный материал алюминиевой фольги

#### Область применения:

Применяется при отделке стен в банях и саунах в качестве отражающего слоя

| Наименование показателя                                                    | Megaflex НГ                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Материал</b>                                                            | Негорючая алюминиевая фольга |
| <b>Поверхностная плотность</b> , г/м2, допустимое отклонение $\pm 10\%$    | 108                          |
| <b>Площадь в рулоне</b> , м2                                               | 10; 20                       |
| <b>Ширина рулона</b> , м, допустимое отклонение $\pm 2\%$                  | 1                            |
| <b>Разрывная нагрузка</b> , полоски 50x100 мм, Н/5 см, не менее            |                              |
| - продольная                                                               | 250                          |
| - поперечная                                                               | 200                          |
| <b>Относительное удлинение при разрыве</b> , %                             |                              |
| - продольная                                                               | 1-5                          |
| - поперечная                                                               | 1-5                          |
| <b>Соппротивление раздиру стержнем гвоздя</b> , Н                          |                              |
| - продольная                                                               | 6                            |
| - поперечная                                                               | 6                            |
| <b>Температурный диапазон применения</b> (справочное значение), °С         | -60...+450 (пиковая 600)     |
| <b>Расчетный срок службы в условиях умеренной климатической зоны</b> , лет | 25                           |

Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

**ВНИМАНИЕ!** При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.