

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Megaflex Сайдинг (Siding)



Описание продукции:

Megaflex Siding A – ветрозащита. Влажно-ветрозащитная паропроницаемая однослойная мембрана.

Область применения:

Для защиты конструкций каркасных стен, стен с наружным утеплением и вентилируемых фасадов, внутренних стен (межкомнатных перегородок), перекрытий чердаков и цокольных этажей от влаги, ветра и пыли, выдувания волокон.

Наименование показателя	Megaflex Siding A
Материал	Однослойная мембрана
Поверхностная плотность , г/м ² , допустимое отклонение ±10%	80
Площадь в рулоне , м ²	70; 35
Ширина рулона , м, допустимое отклонение ±2 %	1,6
Разрывная нагрузка , полоски 50x100 мм, Н/5 см, не менее	
- продольная	140
- поперечная	90
Относительное удлинение при разрыве , %	
- продольная	60-120
- поперечная	60-120
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя , Н	
- продольная	118
- поперечная	118
Водоупорность , мм.вод.ст., не менее	200
Паропроницаемость , г/(м ² •24 ч)	1200
УФ-стабильность , месяц	3
Температурный диапазон применения (справочное значение), °С	-50...+80
Расчетный срок службы в условиях умеренной климатической зоны , лет	40
Клеевая полоса , шт	2

Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ! При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.