



SKIPTON

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Паропроницаемые полотна и мембраны **SKIPTONLIGHT A**

Паро-гидроизоляционные пленки **SKIPTONLIGHT B, C, D**

Наименование показателя	A	B	C	D
Ширина, м,	1,6±2 %	1,6±5 %	1,6±5 %	1,5±2 %
Площадь, м ²	15;35; 50;70	15;35;50;70	15;35;50;70	15;35;50;70
Поверхностная плотность, г/м ² , допустимое отклонение- ±10%	30	25	30	60
Разрывная нагрузка, Н/5 см, не менее	010-100-25-52			
по длине по ширине	50 20	45 15	50 20	460 385
Удлинение при разрыве, % по длине по ширине	40-100 40-100	40-130 40-130	40-130 40-130	15-30 15-30
Водоупорность, мм.вод.ст.,не менее	30	1000	1000	1500
Паропроницаемость, г/(м ² •24 ч), не менее	1350		-	
Температурный диапазон, °С	-50...+80			
Стабильность к УФ-облучению, месяц	3			