



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 3.450. ВЕРСИЯ 05.2026

ТЕХНОНИКОЛЬ Баня и сауна

МВ (MW)-ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012+A1:2015)-T2

Произведено согласно: СТО 72746455-3.2.15-2023

Соответствует: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Минеральная теплоизоляция на основе стекловолокна в форме матов (рулонов). Материал, кашированный слоем пароизоляции — алюминиевой фольгой. Специально предназначен для теплоизоляции бань и саун. Материал безопасен для человека и окружающей среды. Наименование марки по СТО: 40 RAiu.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Бани и сауны (стены, потолки, перегородки при монтаже теплоизоляции изнутри).



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- отражает тепло внутрь;
- удобство в транспортировке и хранении;
- 2 в 1 - теплоизоляция и пароизоляция.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Теплопроводность, λ_{10}	Вт/(м·К)	не более	0.040	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000)
Теплопроводность, λ_D	Вт/(м·К)	не более	0.04	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)
Теплопроводность, λ_A	Вт/(м·К)	не более	0.043	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность, λ_B	Вт/(м·К)	не более	0.048	ГОСТ Р 59985-2022
Плотность	кг/м ³	$\pm 1,5$	11,5	ГОСТ 17177-94
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па	%	не более	90	ГОСТ 17177-94
Сорбционная влажность за 72 ч	%	не более	4	ГОСТ 17177-94
Содержание органических веществ	%	не более	5.5	ГОСТ 17177-94
Группа горючести	-	-	Г1	ГОСТ 30244-94

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	$\pm 1,5\%$	12500	ГОСТ EN 822-2011
Ширина	мм	$\pm 1,5\%$	1200	ГОСТ EN 822-2011
Толщина	мм	-	50	ГОСТ EN 823-2011
Класс по толщине	-	-	T2	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу. Теплоизоляция бани и сауны на основе стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование изделий производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. При транспортировании не допускается уплотнять готовые изделия. При транспортировании изделий в транспортных пакетах, автомобильным и железнодорожным транспортом, допускается только вертикальная установка транспортных пакетов в транспортное средство, не создающая угрозы целостности упаковки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия должны храниться в упакованном виде, отдельно по видам, маркам и размерам. Рулоны укладываются вертикально до 3-х ярусов. Верхний ряд рулонов допускается укладывать горизонтально. Высота штабеля рулонов не должна превышать - 4,2 м. Продукцию в транспортных пакетах допускается хранить в 2 яруса, не более 6 м по высоте. При хранении не допускается уплотнять готовые изделия. В течение всего срока хранения материал должен быть защищён от воздействия атмосферных осадков.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

6 месяцев.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 15 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110



СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

