



## Унифлекс ВЕНТ К ЭКВ

Произведено согласно: СТО 72746455-3.1.12-2015



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Унифлекс ВЕНТ К ЭКВ – это материал рулонный кровельный битумосодержащий.

Унифлекс ВЕНТ К ЭКВ получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумнополимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя. В качестве защитного слоя используют крупнозернистую посыпку сверху и вентилируемую поверхность снизу. Вентилируемая поверхность имеет полосы из битумно-полимерного вяжущего, пространство между которыми заполнено мелкофракционным песком и вся поверхность покрыта тонкой полимерной пленкой.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для текущего ремонта битумосодержащих кровель.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- для текущего ремонта;
- препятствует образованию вздутий.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

010-100-25-52

| Наименование показателя                                | Ед. изм. | Критерий | Значение               | Метод испытания                     |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение                                            | -        | -        | Унифлекс К ЭКВ         | -                                   |
| Масса материала на единицу площади                     | кг       | ±5%      | 5.5                    | ГОСТ EN 1849-1-2011                 |
| Максимальная сила растяжения в поперечном направлении  | Н        | ±200     | 700                    | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Максимальная сила растяжения в продольном направлении  | Н        | ±200     | 500                    | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Водопоглощение в течение 24 ч, по массе                | %        | не более | 1                      | ГОСТ 2678-94                        |
| Потеря посыпки                                         | %        | ±15      | 15                     | ГОСТ EN 12039-2011                  |
| Температура гибкости на брусе R = 15 мм                | °C       | не выше  | -20                    | ГОСТ 2678-94                        |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течении 24 ч | -        | -        | выдерживает            | ГОСТ EN 1928-2011, метод А          |
| Теплостойкость                                         | °C       | не ниже  | 100                    | ГОСТ EN 1110-2011                   |
| Тип защитного покрытия сверху                          | -        | -        | Сланец                 | -                                   |
| Тип защитного покрытия снизу                           | -        | -        | Вентилируемое покрытие | -                                   |

#### Примечания

1 Обозначение: К - марка материала, обозначает применение материала в качестве верхнего слоя в водоизоляционном ковре; Э - полиэфирная основа; К - крупнозернистая посыпка (с лицевой стороны полотна); В - вентилируемое покрытие (с нижней стороны полотна).

2 Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 %, но не более +10 %.

3 Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н.

4 Примечание: Пожарно-технические характеристики указаны в декларации о соответствии RU Д-РУ.РА01.В.01075/24.

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний     |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| Длина                   | м        | ±1%      | 10       | ГОСТ EN 1848-1-2011 |
| Ширина                  | м        | ±3%      | 1        | ГОСТ EN 1848-1-2011 |

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- **ТЕХНОЭЛАСТ**. Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов



### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Рулоны материалов должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте и рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранение материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции в рулонах составляет 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110



### СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

